

**ДЕПОЛ ПА-600 К** - предускоренная, тиксотропированная, среднереактивная полиэфирная смола на орто-терефталевой основе.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство стеклопластиковых труб и емкостей непрерывным и периодическим методом намотки.

Работать со смолой при комнатной температуре, с использованием системы смола-отвердитель.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ПОСТАВКЕ

Свойства	Показатели	Единицы измерения	Метод тестирования
Внешний вид	Синяя жидкость без посторонних включений		Визуальный
Доля нелетучих веществ	56±2	%	ГОСТ 17537 и п. 4.4 ТУ
Динамическая вязкость по Брукфильду RV при 23 <sup>0</sup> C скорость 12, шпиндель 2	800 – 900	мПа*с	ГОСТ 25271-93
Тиксотропный индекс	2,5 – 3,0		ГОСТ 25271-93
Время гелеобразования при 20 <sup>0</sup> C 1,75 % (МЭКП-50%)	30 - 35	минут	ГОСТ 22181 и п. 4.5 ТУ
Экзотермический пик	140 - 150	<sup>0</sup> C	методика ДУГАЛАК

[www.dugalak.ru](http://www.dugalak.ru)

ООО «ДУГАЛАК», РФ

**Отдел продаж:**

150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д.16

Тел.: (4852)73-37-64, 73-37-01, 75-71-09

E-mail: [dugalak@nordnet.ru](mailto:dugalak@nordnet.ru)

**Техническая поддержка:**

Тел.: (4852)73-52-51

Сот.: +7 903 638 89 02, +7 962 212 37 42

E-mail: [a.fomichev@dugalak.ru](mailto:a.fomichev@dugalak.ru), [d.zivkovic@dugalak.ru](mailto:d.zivkovic@dugalak.ru)

## Основные физико-механические характеристики в отвержденном состоянии

Модуль упругости при растяжении	40	МПа	ISO 527-1/21993
Модуль упругости при изгибе	70	МПа	ISO 178-93
HDT	65	°C	ISO 75 Метод А

\*Кондиционирование образца 24 часа при комнатной температуре, выдержка образца 6 часов при 60 °С.

\*\*Физико-механические характеристики могут меняться в зависимости от модификации смолы.

### Стандартная упаковка

Двугорлые металлические бочки по 220 кг, полиэтиленовые кубы 1100 кг.

### Хранение

Гарантийный срок 3 месяца.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении при температуре не более 25°С, исключить попадание прямых солнечных лучей.

[www.dugalak.ru](http://www.dugalak.ru)

ООО «ДУГАЛАК», РФ

#### Отдел продаж:

150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д.16

Тел.: (4852)73-37-64, 73-37-01, 75-71-09

E-mail: [dugalak@nordnet.ru](mailto:dugalak@nordnet.ru)

#### Техническая поддержка:

Тел.: (4852)73-52-51

Сот.: +7 903 638 89 02, +7 962 212 37 42

E-mail: [a.fomichev@dugalak.ru](mailto:a.fomichev@dugalak.ru), [d.zivkovic@dugalak.ru](mailto:d.zivkovic@dugalak.ru)