

Ускоритель ДУГАПОЛ СК - 0,5/ 1/ 1,1/ 2/ 6

Раствор октоата кобальта в стироле (0,5%, 1%, 1,1%, 2%, 6%).

Область применения и использование:

Применяется для отверждения ненасыщенных полиэфирных и винилэфирных смол.
Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

Сертификаты:

Информация о полученных сертификатах и паспортах безопасности на ускорители размещена в разделе «Сертификаты и безопасность продукции» на сайте компании.

Характеристики материала в жидком состоянии:

Показатель	Значение					Единицы измерения	Метод испытания
	СК-0,5	СК-1	СК-1,1	СК-2	СК-6		
Внешний вид	Непрозрачная однородная жидкость сине-фиолетового цвета					-	Визуально
Массовая доля кобальта	0,45-0,55	0,9-1,1	1,0-1,2	1,9-2,1	5,9-6,1	%	По ГОСТ 1003

Упаковка:

Ведро, барабан, бочка.

Гарантийный срок и условия хранения:

Гарантийный срок - 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре не более 25 °С.

Материал должен храниться в темном и сухом месте. При повышении температуры гарантийный срок уменьшается. Гарантийный срок стиролсодержащих продуктов значительно сокращается при воздействии света. При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства ускорителя могут изменяться! Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов и солей металлов.