

Смола ДУГАПОЛ МСК-2000

Предускоренная тиксотропированная эпоксивинилэфирная смола на базе бисфенола А.

Основные свойства:

Хорошо пропитывает стекловуаль (стекловолокно).

Обладает высокой эластичностью.

Исключает наличие воздушных пор между гелькоутом и конструкционным слоем.

Защищает тело изделия от растрескиваний.

Область применения и использование:

Применяется для изготовления демпферного слоя при производстве оснастки (матрицы).

Наносится методом пневматического напыления (S), кистью, валиком (H).

Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

Сертификаты:

Информация о полученных сертификатах и паспортах безопасности на смолу размещена в разделе «Сертификаты и безопасность продукции» на сайте компании.

Характеристики материала в жидком состоянии:

Показатель	Значение	Единицы измерения	Метод испытания
Внешний вид	Жидкость без посторонних включений	-	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	50-65	%	По ГОСТ 31939 и НД на материал
*Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °С	20-40	мин	По ГОСТ 22181 метод С2 и НД на материал
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,2) °С шпиндель 2, скорость 12	700-1500	мПа*с	По ГОСТ 25271
Температура экзотермического пика, не менее	120	°С	По НД на материал
Индекс тиксотропии	1,8-2,8	-	По НД на материал

*Время желатинизации при температуре (20,0 ±0,5) °С : 100 г материала + 1,5 г инициатора

Физико-механические свойства смолы в отвержденном состоянии:

Показатель	Значение	Единицы измерения	Метод испытания
**Температура изгиба под нагрузкой (HDT)	98,8	°C	ГОСТ 12021 (ISO 75-2)
Твердость по Барколу	35	-	ГОСТ Р 56761
Прочность при разрыве	75	МПа	ГОСТ 34370
Модуль упругости при растяжении	3611	МПа	ГОСТ 34370
Относительное удлинение	2,8	%	ГОСТ 34370
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке	181	МПа	ГОСТ 4648
Модуль упругости при изгибе	4025	МПа	ГОСТ 4648
Относительная деформация изгиба	5,6	%	ГОСТ 4648

**Условия постотверждения: выдержка 24 ч при комнатной температуре , далее 4 ч при температуре 80°C

Упаковка:

Ведро, барабан, бочка, куб.

Гарантийный срок и условия хранения:

Гарантийный срок – 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре не более 25 °С.

Материал должен храниться в темном и сухом месте. При повышении температуры гарантийный срок уменьшается. Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных эпоксивинилэфиров значительно сокращается при воздействии света. При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства смолы могут изменяться! Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов и солей